
ACRYDUR™ DECO QUARTZ BC

Acrydur Deco Quartz BC est un système de revêtement de sol décoratif en méthacrylate de méthyle (MMA) à durcissement très rapide, idéal pour les surfaces industrielles et commerciales. Le système comprend un agrégat de quartz multicolore saupoudré dans la couche de base et scellé par une couche de scellement transparente. Idéal pour les zones nécessitant une finition résistante, durable et antidérapante où un délai d'exécution rapide est nécessaire.



4 Couche de finition : **Acrydur TC01 Clear**

3 Dispersion : **Quartz coloré**

2 Couche de base : **Acrydur BC01**

1 Primaire : **Acrydur PR01**

4 mm

AVANTAGES

- Durcissement très rapide
- Propriétés antidérapantes
- Finition lustrée
- Stabilité aux UV, non jaunissant
- Haute résistance aux produits chimiques
- Résistance à l'eau chaude
- Résistance à l'abrasion
- Résistance à l'usure
- Durcissement à basses températures
- Délai d'exécution rapide




UTILISATIONS

- Industrie alimentaire et des boissons
- Industrie pharmaceutique
- Laboratoires
- Vente au détail
- Entreprises commerciales
- Prisons
- Bâtiments publics
- Stades et arènes
- Vestiaires
- Zones de douches
- Établissements d'enseignement
- Installations vétérinaires
- Cuisines professionnelles


COULEURS PRÉSENTÉES



Breccia



Calcite


Carbonite



Dasite


Farrar


Lapis


Onyx


Sandstone


Scoria

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique kg/m²	Application
Primaire	Acrydur PR01	0,40	Rouleau
Couche de base	Acrydur BC01	6,20	Truelle
Dispersion	Quartz coloré	4	Dispersion
Couche de finition	Acrydur™ TC01 Clear	0,40	Raclette/rouleau
Épaisseur approximative : 4 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Ajout de peroxyde	3 %	2 %	1 %
Durée de conservation du produit préparé	15 min	15 min	8 min
Temps de durcissement	30 min	30 min	15 min

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	7 jours d'exposition
Acide acétique 30 %	Aucune modification
Bière	Aucune modification
Sang	Aucune modification
Huile de ricin	Aucune modification
Acide citrique 50 %	Aucune modification
Diesel	Aucune modification
Essence	Aucune modification
Glycérine	Aucune modification
Acide lactique	Aucune modification
Acide chlorhydrique 36 %	Aucune modification

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Résistance à la compression	DIN 1164	> 38 N/mm²
Résistance à la traction	DIN 1164	> 23 N/mm²
Stabilité aux UV	Oui	
Force d'adhérence	>1,5 MPa (Défaillance du support)	
Perméabilité à l'eau	Test de Karsten	Néant
Résistance au glissement	BS 7976 - 2:2002+A1:2013	> 36 sec
Résistance à l'usure	DIN 53 122	125 mg
Catégorie FeRFA	6	

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

resinflooring.sherwin.eu

03.25 HPF0104/01