FASTOP® ADVANCED NMP EV

FasTop Advanced NMP EV est un revêtement de sol en résine de ciment polyuréthane autonivelant de 3 mm d'épaisseur, avec deux couches de finition hautement résistantes aux produits chimiques qui offre une finition brillante durable. Spécialement conçu pour les usines de fabrication de batteries pour véhicules électriques en raison de sa résistance à la NMP et au noir de carbone, mais également adapté à une utilisation dans les usines pharmaceutiques, les laboratoires et les usines chimiques.



4 Couche de finition : **Resutile™ HTS**

3 Couche de finition : **Resutile HPS**

2 Chape : **FasTop SL23**

1 Primaire : **FasTop Multi Primer**

3 mm

AVANTAGES

- Résistance au N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) de 14 jours
- Résistance au carbonate de diméthyle (DMC) de 14 jours
- Très haute résistance à une large gamme de produits chimiques
- Profil légèrement texturé réduisant le risque de glissement
- Nettoyage facile du noir de carbone et du graphite
- Excellente durabilité
- Faible teneur en COV
- Faibles émissions
- Stabilité aux UV



UTILISATIONS

- Fabrication de batteries
- Recyclage des batteries
- Salles blanches/Pièces sèches
- Usines de produits chimiques
- Industrie pharmaceutique
- Laboratoires
- Industrie automobile
- Industrie lourde
- Industrie aérospatiale

COULEURS PRÉSENTÉES



Canada Grey | Light Grey | Black | Sandy Beige | Rich Green | Regal Blue

Rotunda Red | White | Bright Yellow | Steel Grey | Charcoal | Tile Red

* Également disponible en **Safety Red** et **Safety Yellow**.

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique kg/m²	Application
Primaire	FasTop Multi Primer	0,3	Rouleau
Chape	FasTop SL23	6	Truelle/râteau à picots
Couche de finition	Resutile HPS	0,1	Rouleau
Couche de finition	Resutile™ HTS	0,12	Rouleau
Épaisseur approximative : 3 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Circulation des piétons	24 h	24 h	24 h
Circulation totale	48 h	48 h	48 h
Durcissement chimique complet	14 jours	14 jours	14 jours

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	1 jour d'exposition	7 jours d'exposition	14 jours d'exposition
N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP)	Aucune modification	Aucune modification	Aucune modification
Carbonate de diméthyle	Aucune modification	Légère décoloration	Légère décoloration
Noir de carbone	Aucune modification	Aucune modification	Aucune modification
Graphite	Aucune modification	Aucune modification	Aucune modification
Acide chlorhydrique 30 % (Muriatique)	Aucune modification	Aucune modification	
Skydrol	Aucune modification	Aucune modification	
Liquide de frein	Aucune modification	Aucune modification	
Kérosène	Aucune modification	Aucune modification	
Éthylène glycol	Aucune modification	Aucune modification	
Acide sulfurique 37 % (acide de batterie)	Aucune modification		

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Résistance à l'abrasion	ASTM D4060	Roue CS17, charge de 1000 g, 1 000 cycles - 11,7 mg de perte
Résistance à la compression	BS EN ISO 604:2003	43 MPa
Résistance à la traction	BS EN ISO 527 - 2:2012	7 N/mm²
Résistance à la flexion	ISO 178:2010	26 N/mm²
Force d'adhérence	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm²
Résistance aux chocs	BS EN 1504 - 2:2004	Classe II
Résistance à la température	Températures jusqu'à 80 °C à une épaisseur de 3 mm	
Résistance aux produits chimiques	Excellente	
Réaction au feu	BS EN 13501 - 1:2018	B_{fl} – s1
Catégorie FerFA	5	

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

resinflooring.sherwin.eu

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

11.25 HPF0065/06