RESUFLOR™ NL TOPCOAT


Resuflor NL Topcoat est un système de revêtement de sol en résine très résistant aux produits chimiques avec une finition lisse. Appliqué à la raclette et au rouleau, le système offre une finition brillante durable parfaite pour une grande variété d'applications de fabrication, y compris l'industrie chimique, le stockage et le confinement secondaire.

AVANTAGES

- Très haute résistance aux produits chimiques
- Finition brillante
- Finition lisse
- Nettoyage facile
- Sans joints
- Compatibilité pour le confinement secondaire
- Large gamme de couleurs disponible

UTILISATIONS

- Ateliers automobiles
- Locaux techniques
- Ateliers d'ingénierie
- Industrie lourde
- Industrie pharmaceutique
- Usines de produits chimiques
- Confinement secondaire
- Installations de stockage de batteries



3 Couche de finition : **Resuflor NL**

2 Couche de base : **Resuflor NL**

1 Primaire : **Resuprime™ ST**

0,5 mm



COULEURS PRÉSENTÉES



Black



Marigold



Mid Grey

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique kg/m²	Application
Primaire	Resuprime™ ST	0,3	Raclette/rouleau
Couche de base	Resuflor NL	0,3	Raclette/rouleau
Couche de finition	Resuflor NL	0,3	Raclette/rouleau
Épaisseur approximative : 0,5 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Circulation des piétons	24 - 36 h	18 - 24 h	12 - 18 h
Circulation totale	72 - 96 h	48 - 72 h	36 - 48 h
Durcissement chimique complet	10 - 12 jours	7 jours	5 jours

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	7 jours d'exposition
Chlorure d'aluminium 30 %	Aucune modification
Sulfate d'aluminium 50 %	Aucune modification
Acide citrique 40 %	Aucune modification
Acide lactique 5 %	Aucune modification
Saindoux	Aucune modification
Huile de maïs	Aucune modification
Carburants d'aviation	Aucune modification
Kérosène	Aucune modification
Méthyléthylcétone (MEK)	Aucune modification
Huile minérale	Aucune modification

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Résistance à l'abrasion	ASTM D4060 - 14	Roue CS-17, charge de 1000 gm, 1000 cycles - 55 mg de perte
Force d'adhérence	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm² (Défaillance du support)
Résistance aux chocs	BS EN 1504-2:2004	Classe II
Résistance aux produits chimiques	Excellente	
Réaction au feu	BS EN 13501-1:2018	B_{fl} – s1

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

resinflooring.sherwin.eu

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

04.26 HPF0151/02