
RESUFLOR™ TOPCOAT SR3

Resuflor Topcoat SR3 est un système de revêtement en résine époxy antidérapant à texture moyenne/lourde, bien adapté aux surfaces régulièrement humides et/ou graisseuses. Appliqué à la raclette et au rouleau, le système produit une finition de sol durable, sans joints et hygiénique. Le système permet d'obtenir une finition brillante à faible odeur, adaptée aux applications commerciales et industrielles lorsqu'un revêtement de sol résistant à l'usure est nécessaire.



4 Couche de finition : **Resuflor HB Coloured**

3 Dispersion : **Sable de quartz de 0,6 à 1,2 mm**

2 Couche de base : **Resuflor HB**

1 Primaire : **Resuprime™ ST**

1,5 mm

AVANTAGES

- Finition brillante
- Excellente protection antidérapante
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Hygiène
- Bonne stabilité de la couleur
- Faible odeur
- Application facile
- Sans joints
- Facilité de décontamination
- Large gamme de couleurs disponible



UTILISATIONS

- Ateliers automobiles
- Industrie automobile
- Locaux techniques
- Ateliers d'ingénierie
- Industrie aérospatiale
- Hangars
- Usines de fabrication de papier
- Industrie lourde
- Entrepôts
- Centres de distribution
- Installations nucléaires
- Locaux commerciaux
- Idéal pour toutes les délimitations et allées

COULEURS PRÉSENTÉES (également disponible dans une gamme de couleurs RAL)

White | Stirling | Flint | Black | Buff | Savannah

Marigold | Kingfisher | Poppy Red | Salsa | Forest Green | Tuscan Glade

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique kg/m²	Application
Primaire	Resuprime™ ST	0,30	Raclette/rouleau
Couche de base	Resuflor HB	0,50	Raclette/rouleau
Dispersion	Sable de quartz de 0,6 à 1,2 mm	0,20	Dispersion
Couche de finition	Resuflor HB Coloured	0,30	Raclette/rouleau
Épaisseur approximative : 1,5 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Circulation des piétons	24 - 36 h	12 - 16 h	8 - 12 h
Circulation totale	48 - 72 h	24 - 36 h	16 - 24 h
Durcissement chimique complet	10 jours	7 jours	5 jours

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	3 jours d'exposition
Hyjet	Aucune modification
Skydrol	Aucune modification
Toluène	Aucune modification
Éthanol	Aucune modification
Méthyléthylcétone (MEK)	Aucune modification
Acétone	Aucune modification
Hydroxyde de potassium 20 %	Aucune modification
Hydroxyde de sodium 20 %	Aucune modification
Chlorure de potassium	Aucune modification
Chlorure de sodium	Aucune modification

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Résistance à l'abrasion	ASTM D4060 - 14	Perte de 140,1 mg par 1000 cycles
Résistance à la compression	BS EN ISO 604:2003	9,6 MPa
Résistance à la traction	BS EN ISO 527 - 2:2012	3,6 MPa
Résistance à la flexion	BS EN ISO 178:2010+A1:2013	3,2 N/mm²
Force d'adhérence	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm² (Défaillance du support)
Résistance à la température	Températures jusqu'à 60 °C	
Résistance aux produits chimiques	Bonne	
Réaction au feu	BS EN 13501-1:2018	B_{fl} – s1
Résistance au glissement	BS 7976 - 2:2002+A1:2013	>36
Catégorie FerFA	3	

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

resinflooring.sherwin.eu

02.25 HPF0073/01